

dreamsdecor
dreamsdecorGOLD
dreamsdecorSILVER
dreamsdecorCOPPER
glinka wenecka wielobarwna farba dekoracyjna



dreamsdecorTGA glinka wenecka
wielobarwna farba dekoracyjna

OPIS TECHNICZNY I PRZEZNACZENIE:

DREAMS DECOR TGA - glinka wenecka przeznaczona jest do dekoracji ścian i sufitów we wszystkich typach pomieszczeń. Za pomocą DREAMS DECOR TGA możemy uzyskać efekty imitujące „przetarty tynk”. DREAMS DECOR TGA to odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie wyrafinowanej dekoracji i ożywienia wnętrz prywatnych, pomieszczeń funkcyjnych o dużym natężeniu ruchu: wejść, klatek schodowych, pomieszczeń mieszkalnych itp. Produkt występuje w 40 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA - (BAZA A, BAZA GOLD), w 5 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA (BAZA SILVER), w 5 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA (BAZA COOPER), inne referencje kolorystyczne na zamówienie.

WŁAŚCIWOŚCI:

DREAMS DECOR TGA jest najwyższej jakości produktem dekoracyjnym. Uzyskana powłoka jest odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w czystości. DREAMS DECOR TGA jest produktem ekologicznym, wodorozcieńczalnym, w pełnej gamie kolorystycznej.

PODŁOŻE I SPOSÓB WYKONANIA:

Na przygotowane odpowiednio podłoża tzn. czyste, suche, mocne nanosimy podkład HYDROKWARC TGA lub farbę VIEROQUARTZ. Po wyschnięciu farby podkładowej ruchem krzyżowym nakładamy DREAMS DECOR TGA pędzlem VELPEN TGA, tak aby nie rozetrzeć zawartych w niej żelków. Po około 10–30 minutach rozpoczynamy rozcieranie żelków – za pomocą plastikowej DUOpacy TGA. Po rozruci pozostawiamy do wyschnięcia. Po pełnym utwardzeniu (24 godz.) powierzchnię możemy zabezpieczyć lakierem VERNISH DECOR TGA (nie zabezpieczać lakierem dekoracji DREAMS DECOR TGA – BAZA GOLD, BAZA SILVER, BAZA COOPER żeby nie stracić efektu błyszczącego złota, srebra, miedzi).

WYDAJNOŚĆ I OPAKOWANIA:

Podkład: HYDROKWARC TGA - opakowania: 1 L, 3 L; wydajność 6–8 m²/L
Wykończenie: DREAMS DECOR TGA - opakowania: 1 L, 3 L, 15 L; wydajność 5–7 m²/L
Zabezpieczenie: VERNISH DECOR TGA - opakowania: 1 L, 3 L; wydajność 8–10 m²/L

PARAMETRY:

Typ: kopolimery akrylowe
Połysk: matowy
Nakładanie: pędzel VELPEN, DUOpaca TGA
Czas schnięcia: 12–24 godz. (przy temp. 20 °C)
Dla całkowitego wyschnięcia oraz wynikowego uzyskania zmywalnej powierzchni i końcowej odporności, wymagane jest około 5-10 dni, w zależności od pogody.
Kolor: BAZA A, BAZA GOLD, BAZA SILVER, BAZA COPPER kolory wg wzornika DREAMS DECOR TGA, dowolne referencje kolorystyczne wykonawców i projektantów
Opakowania: 1 L, 3 L, 15 L
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, można rozcieńczyć do 5% wodą
Aplikacja: nakładać w temperaturach 5 °C – 20 °C
Wydajność: 5-7 m²/L
Przechowywanie: +5 °C do +25 °C, chronić przed mrozem
Narzędzia: nakładanie pędzel VELPEN, przecieranie DUOpaca TGA, impregnacja wałkiem
Mycie narzędzi: wodą bezpośrednio po użyciu
Okres ważności: 12 miesięcy na szczelnie zamknięte opakowanie, niebarwione.
Zabarwiony produkt zużyć w okresie do 14 dni.

WAŻNE:

Sposób nakładania, a także kierunek i rodzaj oświetlenia zdefiniuje uzyskany efekt dekoracyjny. Efekt końcowy zależy od kreatywności wykonawcy. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania udzielamy pod numerem telefonu 18 35 27 330 w godzinach: pn–pt od 8.00–16.00, w soboty od 8.00–13.00.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO:

Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów. Podane informacje wynikają z posiadanej najlepszej wiedzy i doświadczenia. W wyjątkowych wypadkach mogą nie mieć zastosowania do właściwości i stanu konkretnego podłoża, które będzie pokrywane. Dlatego zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed wykonaniem całej powierzchni.

Importer i dystrybutor
F.P.H.U. ARPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 M
tel./fax +48 18 35 27 330
www.pwif.pl info@pwif.pl
twój sklep internetowy www.pwif.eu





GWD 16 baza A



GWD 12 baza GOLD



GWD 04 baza SILVER



GWDC 03 baza COPPER

TGA[®]
Professional Decorative Systems

baza A / baza SILVER



GWD 01



GWD 02



GWD 03



GWD 04



GWD 05



GWD 06



GWD 07



GWD 08



GWD 09



GWD 10



GWD 11



GWD 12



GWD 13



GWD 14



GWD 15



GWD 16



GWD 17



GWD 18



GWD 19



GWD 20

baza COPPER



GWDC 01



GWDC 02



GWDC 03



GWDC 04



GWDC 05



GWDC 06



GWDC 07



GWDC 08



GWDC 09



GWDC 10

baza A / baza GOLD / baza SILVER



GWD 21



GWD 22



GWD 23



GWD 24



GWD 25



GWD 26



GWD 27



GWD 28



GWD 29



GWD 30



GWD 31



GWD 32




GWD 33



GWD 34



GWD 35



GWD 36



GWD 37



GWD 38



GWD 39



GWD 40

Kolorystka prezentowanych próbek może być dodatkowo modyfikowana w zależności od zastosowanej bazy kolorystycznej.

www.tgасystem.pl

W zależności od partii produktu i sposobu jego nakładania możliwe są różnice w efekcie końcowym.
Inne referencje kolorystyczne na zamówienie: info@tgасystem.pl